

# インクジェットプリント用下地前処理剤

## 《特徴》

ポリエステル生地に高精細な画像をダイレクト印刷可能  
発色性, 風合い, 耐水性, 裏抜け防止



### ※標準使用法

含浸処理 20~30%soln.を基準

工程：上記液パッド → 乾燥(110℃前後) → インクジェットプリント → 乾燥

→ 乾熱処理、又はHTスチーム